

 ABIFA CEMP Comissão de Estudos de Matérias Primas	RESINA CAIXA QUENTE PARA FUNDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A FRIO DA MISTURA PADRÃO	Recomendação CEMP 017 Aprovada em: Jan/1979 Revisada em: Nov/2015
	Método de Ensaio	Folha : 1 de 4

SUMÁRIO

- 1_ Objetivo
- 2_ Documentos a consultar
- 3_ Princípio do método
- 4_ Definição
- 5_ Aparelhagem
- 6_ Execução do ensaio
- 7_ Resultados

1_ OBJETIVO

- 1.1_ Esta recomendação prescreve o método para verificar se a resina fornece ao macho uma resistência suficiente para não quebrar durante o transporte do mesmo ou durante o vazamento do metal, caso seja submetido a esforços físicos.

2_ DOCUMENTOS À CONSULTAR

- 2.1_ Na aplicação desta recomendação é necessário consultar:
 - 2.1.1_ CEMP E-10 – Corpos de prova – Formas e tipos de ensaios;
 - 2.1.2_ CEMP 076 - Resina caixa quente para fundição - Preparação da mistura padrão.

3_ PRINCÍPIO DO MÉTODO

- 3.1_ Aplicação de uma carga contínua e progressiva ao longo do eixo axial de um corpo de prova estrangulado até sua ruptura.

4_ DEFINIÇÃO

- 4.1_ Para os efeitos desta recomendação é adotada a definição:
 - 4.1.1: Resistência à tração a frio: Máxima tensão de tração que um corpo de prova é capaz de suportar, quando submetido a condições padronizadas de cura e ensaiado à temperatura ambiente.

 ABIFA CEMP Comissão de Estudos de Matérias Primas	RESINA CAIXA QUENTE PARA FUNDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A FRIO DA MISTURA PADRÃO	Recomendação CEMP 017 Aprovada em: Jan/1979 Revisada em: Nov/2015
	Método de Ensaio	Folha : 2 de 4

5_ APARELHAGEM

5.1_ Sopradora de macho de laboratório (Figura 1);



Figura 1 – Foto ilustrativa de uma sopradora de laboratório e suas partes principais.

5.2_ Caixa de macho (item 3 da figura 1) para confecção do corpo de prova N° 2 estrangulado, conforme Especificação CEMP E-10;

5.3_ Dessecador;

5.4_ Máquina de ensaio de resistência à tração a frio (Figura 2);

 ABIFA CEMP Comissão de Estudos de Matérias Primas	RESINA CAIXA QUENTE PARA FUNDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A FRIO DA MISTURA PADRÃO	Recomendação CEMP 017 Aprovada em: Jan/1979 Revisada em: Nov/2015
	Método de Ensaio	Folha : 3 de 4



Figura 2 – Foto ilustrativa de uma máquina de ensaios para ensaio de resistência à tração.

6_ EXECUÇÃO DO ENSAIO

6.1_ Regular a sopradora de macho para as seguintes condições:

- (A) temperatura da caixa de macho → $230 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$;
- (B) pressão de sopro → $5,62 \text{ kgf/cm}^2 \pm 2 \%$ (80 psi $\pm 2 \%$);
- (C) tempo de sopro → $2,0 \pm 0,2$ segundos;
- (D) tempo de cura → $50, \pm 2$ segundos.

6.2_ Encher o cabeçote da sopradora com a mistura da areia preparada segundo a Recomendação CEMP 076.

6.3_ Soprar o corpo de prova e aguardar até se completar o tempo de cura.

6.4_ Extrair o corpo de prova da caixa de macho imediatamente após ter-se completado o tempo de cura e esfriá-lo em dessecador até a temperatura ambiente.

 ABIFA CEMP Comissão de Estudos de Matérias Primas	RESINA CAIXA QUENTE PARA FUNDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A FRIO DA MISTURA PADRÃO	Recomendação CEMP 017 Aprovada em: Jan/1979 Revisada em: Nov/2015
	Método de Ensaio	Folha : 4 de 4

- 6.5_ Ajustar o corpo de prova no dispositivo da máquina de ensaio e aplicar uma pré carga (item 2 da figura 2).
- 6.6_ Acionar o mecanismo de partida da máquina (item 1 da figura 2)..
- 6.7_ Efetuar a leitura da resistência (item 3 da figura 2) após o rompimento do corpo de prova.

7_ RESULTADOS

- 7.1_ O resultado é expresso em N/cm^2 , com uma resolução mínima da máquina de ensaios de resistência de $0,1N/cm^2$ e corresponde à média aritmética dos valores obtidos de no mínimo 3 (três) corpos de prova.