TECNOFUND
Equipamentos para Fundição
e Automação Industrial

MARTELETE MECÂNICO
MM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Confecciona corpos de prova e realiza o ensaio de compactabilidade na areia a verde de maneira fácil e rápida com leitura direta na escala gravada a laser na barra.
- Atende às recomendações CEMP (ABIFA) e normas ABNT.
- Faixa de indicação: 20 a 80% de compactabilidade.
- Construído em ferro fundido e partes móveis em aço inoxidável.
- O martelete acompanha o molde cilíndrico modelo **MC**.
- Acessórios opcionais:
  - » **FP** – Funil padronizado para ensaio de compactabilidade;
  - » **PN** – Peneira padronizada com abertura de 6,35 mm;
  - » **ECP** – Extrator de corpos de prova;
  - » **BM** - Base em aço para melhorar a compactação.

DADOS TÉCNICOS

- Faixa de medição de comapactabilidade: 20 a 80 % (resolução 1%)
- Medição de corpos de prova de acordo com o modelo:
  - » 50,0 ± 1,0 mm (Sistema métrico);
  - » 50.8 ± 1,0 mm (Sistema inglês - AFS).
- Peso total: 30 kg (sem a base modelo BM que é opcional).
- Alguns ensaios que são realizados com os corpos de prova:
  - » Ensaios de resistência à compressão e cisalhamento;
  - » Ensaio de permeabilidade;
  - » Ensaio de Resistência à tração a úmido (RTU).
- Acompanha certificado de calibração com rastreabilidade para a RBC (rede brasileira de calibração do INMETRO).
- Os corpos de prova confeccionados com este martelete atendem a recomendação CEMP E-10 e a norma NBR/ABNT 10611.

ACESSÓRIOS (NÃO INCLUSOS)

	Funil e peneira padronizados para o ensaio de compactabilidade. Modelos **FP** e **PN**.
	Extrator de corpo de prova. Modelo **ECP**
	Base em aço para melhorar a compactação do martelete. Modelo **BM**

ESCOLHA DO MODELO

MODELO MM – MARTELE MECÂNICO PARA CORPOS DE PROVA NO SISTEMA MÉTRICO

MODELO MM-50.8 – MARTELETE MECÂNICO PARA CORPOS DE PROVA NO SISTEMA INGLÊS (AFS)

E-mail: vendas@tecnofund.com..br Home Page: www.tecnofund.com.br

Documento: FOLHETO TÉCNICO MM-REV.02P

Rua Leonis, 245 - Jardim Riacho
CEP 32241-280 - Contagem - MG - Brasil
Telefax: +55 (31) 3391-2105 / 3396-1286
E-mail: vendas@tecnofund.com.br
Conheça mais em: **www.tecnofund.com.br**